

特种设备（制造）监督检验证书



（气瓶）

编号：QPZZ-BG-G05-25-0400

制造单位名称	新乡市赛特钢瓶有限公司		
制造许可证编号	TS2210709-2028		
产品名称	溶解乙炔气瓶	产品型号	RYPII250-40-1.56T
产品批号	182250170	产品数量	500
产品标准	GB/T11638-2020		
设计单位名称	新乡市赛特钢瓶有限公司	产品图号	RYP40A-00
设计日期	2022年01月18日	制造日期	2025年10月12日

按照《特种设备安全监察条例》的规定，该批气瓶产品经我机构实施制造监督检验，安全性能符合《气瓶安全技术规程》（TSG23-2021）的要求，特发此证书，并且在该批气瓶产品肩部部位标注有如下监督检验标志。



监督检验所抽查的产品编号：1. 182250170155 2. 182250170032 3. 182250170123：试验用瓶
本证书适用的产品编号：
182250170001-182250170503

监督检验人员：姜新 日期：2025年10月16日

审核：何芳 日期：2025年10月16日

批准：邵磊 日期：2025年10月16日

监督检验机构：河南省锅炉压力容器检验技术科学研究院（监督检验机构检验专用章）

监督检验机构核准证号：TS7 II 10021-2029


注：本证书一式三份，一份监督检验机构存档，两份送制造单位，其中一份由制造单位随产品出厂资料交付。

8、试验用瓶 Cylinder for testing
返修部位（简图）Repair position（Diagram）



9、试验瓶（V≤150L）爆破位置和形状简图：

Cylinder for testing（V≤150L）The position and shape of blasting



10、填料批量检验 Packing batch test 试验瓶号 No. 182250170123

孔隙率 Porosity	抗压强度 compressive strength	单个孔洞 Void	表面孔洞 Surface hole	轴向间隙 Axial clearance	径向间隙 Radial clearance
%	MPa	C m³	C m³	mm	mm
90	2.2	1.2	7.1	1.0	<1.0

质量检验员专用章
inspector seal

李志英



新乡市赛特钢瓶有限公司

Xinxiang Safety Cylinder Co.,Ltd.

溶解乙炔气瓶批量检验质量证明书

Certificate of mass inspection of dissolved acetylene cylinders

钢瓶名称 Cylinder name 溶解乙炔气瓶
盛装介质及化学分子式 Medium name C₂H₂
图号 Drawing number RYP40A-00
出厂批号 Batch number 182250170
制造日期 Date of manufacture 2025.10
许可证编号 License number TS2210709-2028

本批钢瓶共 500 只，编号从 182250170001 号

到 182250170503 号。经检查和试验符合 GB/T11638 要求，是合格产品。（A total of 500 cylinders numbered from 182250170001 To 182250170503. After inspection and testing in line with the requirements of GB/T11638, is a qualified product.）

监检员 Inspector:

李志英

Factory inspection seal

检查员专用章

Date: 2025 年 10 月 12 日

Date: 2025 年 12 日

制造厂地址：新乡市凤泉区陈堡工业园区 邮政编码 ZIP: 453700
Factory address: chenbao Industrial Park, Fengquan District, Xinxiang City

1、主要技术数据 technical data:

公称容积 nominal water capacity	40	L
15℃时限定充装压力 15 C period of filling pressure	1.56	MPa
公称直径 Nominal diameter	250	mm
水压试验压力 hydraulic test pressure	5.2	MPa
瓶体名义壁厚 nominal wall thickness	4.0	mm
气密性试验压力 Air tightness test pressure	3.0	MPa

2、试验瓶的测量 Measurement of test products:

瓶号 No.	实际容积 Volume L	净 重 Net weight kg	最小实测壁厚 mm Minimum thickness		热处理炉 号 heat treatment No.
			筒体	封头	
182250170032	40.5	26.3	3.9	4.0	

3、瓶体材料化学成份 (Steel plate chemical composition) %

编号 Number	牌号 Grade	C	Si	Mn	P	S
B54046	HP295	0.16	0.05	0.85	0.013	0.003
标准的规定值 Specified value (≤)		0.20	0.45	1.60	0.04	0.04

4、焊接材料 welding material:

焊丝牌号 Welding wire	焊丝直径 welding wiremm	焊剂牌号 Flux grade
ER50-6	2.0	SJ501

5、铝瓶及试板 热处理 heat treatment:

方法 Method 整体退火 热处理温度 temperature 650~700 ℃
热处理时间 Time 6~8 min 冷却方式 Cooling method 空气冷却

6、焊缝射线透照检测 X-ray nondestructive testing:

焊缝总长 Total weld length 2282 mm
检查比例 Check the proportion ≥ 20 %
按 NB/T47013-2015 检测 (Test standard) II 级合格

试验用瓶 Cylinder for testing:

返修 1 次 Repair 1 time 0 处 (position)
返修 2 次 Repair 2 time 0 处 (position)
返修 3 次 Repair 3 time 0 处 (position)

7、力学性能 mechanical property 试验瓶号 No. 182250170155

试板 编号 No.	母材 抗拉 强度 Rma	母材 伸长 率 % A	焊接接头 抗拉强度 Rma		焊接接头横向弯曲试验 Bend test	
			环缝 R	直缝 R	面弯 Positive Back	背弯 Back
封头 Head	472	32	474	469	合格	合格
筒体 Cylinder	484	30				

8、水压爆破试验 Hydraulic burst test (V≤150L)

试验瓶号 No.	爆破压力 MPa Pb	开始屈服压力 MPa Py	爆破时容积变形 率 % E
182250170032	13.72	12.32	19.54